

QTP® 0000

Тиксотропная добавка – загуститель

ОПИСАНИЕ

Тонкодисперсный минеральный состав для придания высокой вязкости и снижения текучести полимерным составам на основе эпоксидных смол и полиуретанов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- в качестве загущающей добавки для эпоксидных и полиуретановых материалов любого назначения, как на водной, так и на органоразбавляемой основе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- низкая пылеобразующая способность по сравнению с аэросилами;
- легкое распределение в составе на любом этапе подготовки без образования комков;
- не сокращает значительно время жизни материала;
- не требует дополнительного времени (для «набухания») подобно аэросилам;
- упрочняет полученный полимер;
- не охрупчивает полученный полимер;
- не имеет неприятного запаха при нанесении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Ед. измерения	Значение
Насыпная плотность	кг/м ³	226
Сухой остаток	%	~100
Влажность	%	10,4

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приготовление состава

QTP 0000 может добавляться как в смоляную часть, так и в замешанный состав.

Перемешивание состава производится низкооборотной мешалкой (150-300 оборотов в минуту) со спиральной насадкой, обеспечивающей движение смеси снизу вверх. Диаметр насадки должен быть не менее 1/3 диаметра емкости.

При перемешивании компонентов насадка миксера не должна подниматься над уровнем материала, чтобы не вовлекать излишний воздух в состав.

Пропорции смешения (рекомендации*)

QTP 0000	Материал	Назначение
3-4%	эпоксид	шпаклевка
1-3%	эпоксид	запечатывающий слой
2-5%	эпоксид	клей
2-5%	эпоксид	вертикальное нанесение

2-3%	полиуретан	шпаклевка
1-2%	полиуретан	запечатывающий слой
2-4%	полиуретан	клей
2-3%	полиуретан	вертикальное нанесение

* Количество добавляемого загустителя напрямую зависит от типа материала, его вязкости и плотности, а также от температуры воздуха и основания. Необходимо сделать предварительную пробу для определения необходимого количества загустителя, до масштабного применения.

УПАКОВКА

QTP 0000	Компонент А
Комплект 6,0кг	6,0 кг – металлическое ведро бл

ВНЕШНИЙ ВИД

Желтоватый порошок.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев со дня изготовления в нераспечатанной оригинальной упаковке при хранении в сухом, прохладном помещении (-15 - +35° С).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить в техническом отделе компании QTP.

Продукт предназначен только для профессионального применения.

Работы по укладке полимерного покрытия следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Во время проведения работ нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании на слизистую оболочку или в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Необходимо выполнять основные требования промышленной гигиены: пользоваться спецодеждой, защитными очками и перчатками.

После окончания работ и перед приемом пищи следует переодеться и вымыть руки с мылом. Для защиты кожи используйте защитные кремы.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация технического описания, а так же рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического опыта их применения, при условии правильного хранения и нормальных условиях нанесения в соответствии с рекомендациями. В связи с тем, что мы не имеем возможности контролировать процесс хранения, укладки материалов и/или условия эксплуатации выполненных покрытий, мы несем ответственность только за качество материала при поставке его потребителю и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.



г. Киров, ул. Герцена, д. 37
Телефон: +7 (8332) 247-345
Отдел продаж: +7 (8332) 440-008
market@m-pola.ru



Указанные данные рассматриваются только как общее руководство – для более подробной консультации и/или обучения необходимо обращаться в службу технической поддержки нашей компании.

Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.